

K-FLEX BENDA VINILICA

K-FLEX VINYL BAND

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Plasticazione - Plasticization phr
 Spess. Nom. - nominal thickness mm. :
 Peso - Weight g/m2. :
 Altezza - Height cm :

Valore	Tolleranza
64	±2
0,09	±0,01
115	±15
113	-0,5 +2

P.V.C. :	Polivinilcloruro in sospensione
Plasticante - Plasticizer :	DINCH
Stabilizzante - Stabilizing :	BZ

CARATTERISTICHE DINAMOMETRICHE

	Valore	Unità mis.	Tolleranza	Norma
Carico di rottura - breaking strength :	Long. 4 Trasv. 4	N/5cm	≥ 2,5	UNI 4818/6
Allungamento a rottura - Extension at break:	Long. 4 Trasv. 4	%	≥ 120 ≥ 170	UNI 4818/6
Stabilità dimensionale - Dimensional stability:	Long. 4 Trasv. 4	%	± 1	ISO 11501/95 70°C per 15'

NOTE:

Gli elementi contenuti sono comunicati in buona fede, la rimessa di queste informazioni non deve essere considerata come un impegno e/o garanzia contrattuale.

Il presente documento non esonera l'utilizzatore dall'eseguire il proprio controllo qualità al ricevimento della merce.

9th april 2015