



ADHESIVO K-FLEX

FICHA TÉCNICA DEL ADHESIVO K-420

Adhesivo disolvente basado en un componente de poli cloropreno de fuerte y rápido pegado con una buena resistencia a las altas temperaturas, idoneo para uniones de caucho tanto en instalaciones de calor como de refrigeración.

Características técnicas

Base	Policloropreno modificado con resinas sintéticas diluidas en disolventes orgánicos.
Aspecto	Viscosidad media de color marrón.
Viscosidad (mPas) <small>(Brook. RVT,20RPM, spindle nº3)</small>	400 +/- 50
Contenido sólido (%)	20,8% +/-1,5
Peso específico (g/cm ³)	Sobre 0,85 +/-0,05
Disolvente	110

Almacenaje	El botes cerrados y sellados durante 12 meses de 10-30 °C. El producto tiene que estar protegido de la congelación y almacenado a una temperatura ambiente no menos de +10 °C.
Aplicación	El adhesivo K-Flex K-420 se puede aplicar con una brocha, rodillo o dosificador con un consumo de 150 g/cm ² aplicando las dos caras a pegar. Remover antes de aplicar. Limpie cuidadosamente de grasa y polvo las piezas a pegar. Aplique una capa fina de adhesivo en cada una de las caras a pegar.

ADHESIVO K-FLEX ESPAÑA, S.A.

Av. Sistema Solar, 7 Nave E
Parque Tecnológico
28830 San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel. 916 776 320 - Fax 916 560 012

C/ Energía, 63-65
Pol. Ind. Nord Est
08740 Sant Andréu de la Barca
(BARCELONA)
Tel. 902 443 444 - Fax 936 822 660



ADHESIVO K-FLEX

Deje secar durante unos 5 a 10 minutos, cada una de las superficies a pegar y dependiendo del grado de humedad y condiciones ambientales (condiciones del test estándar: 23°C y a una h.r. del 55%).

No utilizar el adhesivo, cuando la instalación esté en funcionamiento, haya luz intensa del sol o la temperatura esté por debajo de 10°C.

Cuando las superficies estén completamente secas, juntar presionando de 5 a 10 segundos.

Las piezas pegadas estarán preparadas inmediatamente para cualquier tratamiento. El producto secará en 36 horas.

Le recordamos que a temperaturas ambientales más altas, pueden causar un tiempo de secado más largo, mientras que temperaturas inferiores lo hacen más corto.

Antes de usar el adhesivo K-Flex K-420, le recomendamos que lea atentamente la ficha de seguridad correspondiente.

Suministro

El adhesivo K-Flex K-420 está disponible en botes metálicos de 220 gr., 800 gr., 1,000 Kg. y 2,600 Kg.

ADHESIVO K-FLEX ESPAÑA, S.A.

Av. Sistema Solar, 7 Nave E
Parque Tecnológico
28830 San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel. 916 776 320 - Fax 916 560 012

C/ Energía, 63-65
Pol. Ind. Nord Est
08740 Sant Andréu de la Barca
(BARCELONA)
Tel. 902 443 444 - Fax 936 822 660