



## L'ISOLANTE K-FLEX

# FICHA TÉCNICA DEL ADHESIVO K-425

Adhesivo disolvente basado en dos componentes de policloropreno de fuerte y rápido pegado con una buena resistencia a las altas temperaturas, idoneo para uniones de caucho tanto en instalaciones de calor como de refrigeración.

También es ideal para trabajos con cuero, textiles, goma vulcanizada y natural (SBR). La cola K-Flex K-425, normalmente se utiliza junto con un activador específico (Desmodur RFE y Desmodur RE) con el fin de mejorar la adherencia, temperatura y resistencia al agua. Este producto está libre de tolueno.

---

### Características técnicas

Aspecto	Líquido.
Viscosidad (mPas) (a 23°C)	1550 +/- 200 (método analítico MA 0001)
Densidad (a 23°C)	0,85 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Tiempo de secado	10-15 minutos
Tiempo abierto (a 23°C)	cerca de 60 min.
Vida útil	cerca de 90 min (400 g junto con un 5% del activador Desmodur RFE)

---

**Aplicación** El adhesivo K-Flex K-425 se aplica habitualmente con una brocha. Asegúrese que la superficie donde se vaya a aplicar esté limpia y seca, entonces aplique el adhesivo K-Flex K-425 (mezclado con un 5% del activador Desmodur RFE o Desmodur RE)

---

### L'ISOLANTE K-FLEX ESPAÑA, S.A.

Av. Sistema Solar, 7 Nave E  
Parque Tecnológico  
28830 San Fernando de Henares  
(MADRID)  
Tel. 916 776 320 - Fax 916 560 012

C/ Energía, 63-65  
Pol. Ind. Nord Est  
08740 Sant Andréu de la Barca  
(BARCELONA)  
Tel. 902 443 444 - Fax 936 822 660



## L'ISOLANTE K-FLEX

homogéneamente sobre ambas superficies a pegar (sobre 150 g/cm<sup>2</sup>) y deje secar durante 5 a 10 minutos. Después junte ambas caras y apriete durante unos segundos (de 5 a 10 sg.) para que queden bien pegadas.

Las piezas pegadas estarán preparadas inmediatamente para cualquier tratamiento. En caso de que tenga que esperar más tiempo antes de pegar las piezas, será necesario calentar un poco las dos superficies antes de juntarlas.

Le recordamos que a temperaturas ambientales más altas, pueden causar un tiempo de secado más largo, mientras que temperaturas inferiores lo hacen más corto.

Con materiales muy porosos, se recomienda aplicar dos capas de adhesivo.

---

Almacenaje	El producto, mantenido en su bote original a una temperatura de 15-25°C, tiene una vida de 12 meses.
Suministro	El adhesivo K-Flex K-425 está disponible en botes metálicos de 850 gr.

---

---

### L'ISOLANTE K-FLEX ESPAÑA, S.A.

Av. Sistema Solar, 7 Nave E  
Parque Tecnológico  
28830 San Fernando de Henares  
(MADRID)  
Tel. 916 776 320 - Fax 916 560 012

C/ Energía, 63-65  
Pol. Ind. Nord Est  
08740 Sant Andréu de la Barca  
(BARCELONA)  
Tel. 902 443 444 - Fax 936 822 660