



Spettabile

L'ISOLANTE K.FLEX S.r.l.

Via Don G. Locatelli, 35

20040 RONCELLO (MI)

Data, 18 maggio 2009
RP n° 261-C/2009
Rif. Vs.Ord.n°CE 09 022 del 30.04.2009

Ordine ricevuto il 07.05.2009 Data inizio prove: 11.05.2009 Data fine prove: 15.05.2009 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE DEL PRODOTTO
"K-Flex AL Clad Foil"

PRODOTTO

K-Flex AL Clad Foil

Metodo di Prova

Resistenza alla lacerazione

N/mm

115,4

ASTM D 1004:2003

Velocità di prova: 50 mm/min

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prove non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

L'OPERATORE

C. Montà

IL DIRETTORE

F. Casa