



Spettabile

L'ISOLANTE K.FLEX S.r.l.

Via Don G. Locatelli, 35

Data, 18 maggio 2009

RP n° **261-B/2009**

Rif. Vs.Ord.n°CE 09 022 del 30.04.2009

20040 RONCELLO (MI)

Ordine ricevuto il 07.05.2009 Data inizio prove: 11.05.2009 Data fine prove: 15.05.2009 Pag. 1 di 1

## R A P P O R T O D I P R O V A

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO A TRAZIONE DEL PRODOTTO  
"K-Flex AL Clad Foil"

PRODOTTO

K-Flex AL Clad Foil

Metodo di Prova

Modulo elastico a trazione

MPa

3080

UNI EN ISO 527-1:1997

Provini a striscia 150x25x0,30 mm

Velocità di prova : 1 mm/min

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

L'OPERATORE

C. Montà

IL DIRETTORE

F. Casa