

Via S. Maria Molgora 15 – I-20040 Burago Molgora MI

TEST : W.O.M.

STRUMENTAZIONE: WOM RISPONDENTE ALLA NORMA DIN 53231

PRODOTTI TESTATI: GW115430,GW116330,GW119230 Applicati su gomma cliente.

RISULTATI:

Il test è stato effettuato su provini di gomma verniciata, prelevati dalla produzione. Non è possibile esprimere i risultati con dei valori numerici, ma si può osservare che, dopo 2000 ore, il materiale subisce una leggera opacizzazione e un irrigidimento (che però coinvolge anche il supporto). Non ci sono altre tipologie di difetti superficiali. Sottoponendo allo stesso test la gomma non verniciata, essa mostra notevole fessurazione e screpolatura superficiale.

COMMENTI:

Il test evidenzia che la vernice è in grado fornire un certo livello di protezione superficiale, evitando la formazione di fessurazioni e altri difetti superficiali sulla gomma.

G.STAID



Sede legale
Via S.Maria Molgora 15
I – 20040 Burago Molgora MI
Telefono (+39) 039 6656.1
Telefax (+39) 039 6656.273

Cap.Soc. Euro 5.200.000
Registro Imprese MI 07997420158
R.E.A. MI 1195403
Codice Fiscale 07997420158
Partita IVA IT02516140965