

TEST DI RESISTENZA ALL'UMIDITA' E AI RAGGI UV

STRUMENTAZIONE:

QUV/SE

RISULTATI BRILLANTEZZA

PRODOTTO	BRILLANTEZZA INIZIALE	BRILLANTEZZA 500H	BRILLANTEZZA 1000H	BRILLANTEZZA 1500H	BRILLAN. 2000H
GW119230 PLUS	72	60	49	40	25
GW119240 PLUS	70	42	35	33	31

I VALORI SONO ESPRESSI IN GLOSS

RISULTATI DE*

PRODOTTO	DE* 1000h	DE* 2000h
GW119230 PLUS	1,97	3,28
GW119240 PLUS	0,50	0,7

G.STAID

